

IMPREGNANTE ANTIGOCCIA ALL'ACQUA PER LEGNO - IMGXX

Inodore e a basso impatto ambientale. Facile da applicare a pennello, spruzzo e spugna anche in verticale, protegge il legno dalle intemperie e dai raggi UV, dona ottima uniformità di colorazione.

COLORI

IMG00 NEUTRO*
IMG01 PINO
IMG02 LARICE
IMG03 ROVERE
IMG04 CASTAGNO
IMG05 TEAK
IMG06 CILIEGIO
IMG07 MOGANO
IMG08 NOCE
IMG09 NOCE SCURO
IMG10 VERDE
IMG11 BIANCO**

*Per una maggiore protezione dai raggi UV, si consiglia di usare l'impregnante della serie IMG in versione colorata.

**Per aumentare la stabilità del colore si consiglia di sovrapplicare con una finitura della serie FN.

**Su legni che contengono tannino, come rovere e castagno, si può avere un viraggio di colore.

CAMPI D'IMPIEGO

Serramenti, staccionate, balconi e manufatti in legno esposti all'esterno, arredi interni, travi e sottotetti.

APPLICAZIONE

UTILIZZO SU LEGNO NUOVO

- Il legno deve essere pulito e asciutto, privo di polvere, oli o prodotti che possono limitare l'adesione.
- Carteggiare con carta abrasiva grana 150-180.
- Mescolare bene il prodotto e applicare a pennello (con setole sintetiche).
- Dopo 2-4 ore applicare una eventuale seconda mano di prodotto o una mano di impregnante cerato della serie IMR oppure una finitura della serie FN.

UTILIZZO SU LEGNO GIÀ VERNICIATO

- Carteggiare con carta abrasiva grana 100-120 fino a completa asportazione della vernice preesistente.
- Completare la carteggiatura con carta abrasiva grana 150-180.
- Eliminare la polvere di carteggiatura.
- Mescolare bene il prodotto e applicare a pennello (con setole sintetiche).
- Procedere come indicato nel caso del legno nuovo.
- Su legno in precedenza trattato con lo stesso prodotto non ancora degradato, pulire la superficie, carteggiare leggermente con grana 180, asportare la polvere e procedere con l'applicazione dell'impregnante.



Uso esterno
e interno



Pronto all'uso



Applicazione
pennello o spruzzo



Pulizia attrezzi
con acqua



Resa 10-12 m²/L
per mano



Essiccazione
finale 4-6 ore

Scheda Tecnica

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE

Peso specifico: 1.01-1.13 g/ml

Viscosità: 20.000 - 30.000 mPa.s a 1rpm

AVVERTENZE

Teme il gelo, conservare a temperature comprese tra 5°C e 35°C.

Mescolare prima dell'uso.

Applicare a temperatura superiore a 10°C e umidità relativa inferiore a 75%, temperatura e umidità influiscono sui tempi di essiccazione indicati.

In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.

Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Smaltire il prodotto e recipiente in conformità alla regolamentazione locale, regionale, internazionale.

NOTE

Rispetta i limiti di COV (Composti Organici Volatili) previsti dalla Direttiva Decopaint (Direttiva 2004/42/CE).

CONSIGLI PER LA SICUREZZA

Consultare la scheda di sicurezza (SDS) del prodotto, che può essere scaricata dal sito internet www.icaforyou.com.

L'utilizzatore deve verificare preventivamente l'idoneità del prodotto per l'impiego specifico, non potendo noi assumere alcuna responsabilità per quanto riguarda l'esito delle lavorazioni. Le informazioni contenute in questa scheda tecnica, nonché eventuali informazioni verbali, sono fornite al meglio della nostra conoscenza. Non si assumono responsabilità per notizie obsolete o errate. Le informazioni sono superate a fronte della pubblicazione di una nuova edizione. Contattateci per la fornitura dell'ultima edizione oppure scaricatela dal sito www.icaforyou.com.
